

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sikafloor®-02 Primer

Adhézny mostík - Primer na báze akrylátu pod samonivelačné stierky alebo pod lepidlá na dlažbu



### POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-02 Primer je 1-komponentný podkladný náter na báze akrylátovej živice. Používa sa ako podkladný náter na nenasiakavé podklady pred pokládkou cementových poterov a lepidiel na dlažbu.

### POUŽITIE

Ako primer / podkladný náter pre:

- Zlepšenie priľnavosti na hladké a zdravé nenasiakavé podklady
- Iba na použitie v interiéri

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- 1-komponentný
- Poskytuje optimálnu pridržnosť na nenasiakavých podkladoch
- Nízka spotreba/ vysoká výdatnosť
- Vhodný pre použitie na systémy podlahového vykurovania
- Krátky čakací čas
- Veľmi nízke emisie
- Jednoducho aplikovateľný valčekom
- Pripravený na okamžité použitie
- Bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610

### ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- IBU Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD)
- Klasifikácia emisií VOC GEV-Emicode EC1<sup>PLUS</sup>, číslo licencie 6159/24.02.97

### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Špeciálna akrylátová disperzia s prísadami.
Balenie	5 a 12 kg bandaska
Vzhľad/ farba	Modrá kvapalina
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení, v suchu a pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C. Vždy overiť údaje na balení.
Hustota	1,3 kg/l

# INFORMÁCIE O APLIKÁCI

<b>Podklady</b>	Kompatibilný s nenasiakavými podkladmi:: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Betón</li><li>▪ Cementové potery</li><li>▪ Podklady so zvyškami starých, vode odolných nečistôt (takmer úplne odstránené)</li><li>▪ Keramická dlažba</li><li>▪ Prírodný kameň</li><li>▪ Terrazzo (epoxidové alebo cementové)</li><li>▪ Magnezitové potery</li><li>▪ Kovy</li><li>▪ Epoxidové a polyuretánové povrchy na vodnej báze</li><li>▪ Plne lepené pružné podlahy (okrem polyolefínových krytín)</li><li>▪ Asfaltové potery IC 10 a IC 15 podľa EN 13 813</li><li>▪ Pri iných podkladoch kontaktujte Sika Technický servis</li></ul>						
<b>Spotreba</b>	~125 g/m <sup>2</sup> Táto hodnota je teoretická a neobsahuje žiadne dodatočné množstvo materiálu ovplyvnené nasiakavosťou podkladu, drsnosťou, profilom, stratami a pod.						
<b>Teplota okolitého vzduchu</b>	+5 °C min. / +30 °C max.						
<b>Teplota podkladu</b>	+5 °C min. / +30 °C max.						
<b>Čakací čas/ Pretierateľnosť</b>	Pred aplikovaním cementového samonivelačného poteru a lepidla na dlažbu na Sikafloor®-02 Primer: <table><thead><tr><th><b>Podklad</b></th><th><b>Čakací čas</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Nenasiakavé podklady ako je uvedené v tomto produktovom liste okrem horečnatých podkladov</td><td>~1,5 hodín</td></tr><tr><td>Horečnaté podklady</td><td>~4 hodín</td></tr></tbody></table> <p>Všetky hodnoty sú približné a sú ovplyvnené zmenou klimatických podmienok, predovšetkým teplotou a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Prosím, preštudujte si produktové listy príslušných cementových stierok a lepidiel pod dlažbu.</p>	<b>Podklad</b>	<b>Čakací čas</b>	Nenasiakavé podklady ako je uvedené v tomto produktovom liste okrem horečnatých podkladov	~1,5 hodín	Horečnaté podklady	~4 hodín
<b>Podklad</b>	<b>Čakací čas</b>						
Nenasiakavé podklady ako je uvedené v tomto produktovom liste okrem horečnatých podkladov	~1,5 hodín						
Horečnaté podklady	~4 hodín						

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

#### Všeobecne

Podklad musí byť nosný, stabilný, čistý, suchý a bez akejkoľvek kontaminácie ako je špina, olej, mastnota, vosk a hrdza, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť. Všetok prach, uvoľnené a drobné častice musia byť z podkladu pred aplikáciou of Sikafloor®-02 Primer úplne odstránené, najlepšie povysávaním. Podklad musí byť strojne očistený pomocou vhodnej metódy, ako napr. tryskanie, frézovanie, elektrický podlahový kartáč s použitím odmasťovacích / čistiacich chemikálií

#### Betón / cementové potery

Odmasť a očistiť

#### Vo vode rozpustné zvyšky lepidla

Úplne odstrániť

#### Vodovzdorné zvyšky lepidla

Mechanicky odstráňte zvyšky lepidla čo najúplnejšie a zanechajte iba tie, ktoré sú dobre spojené s podkla-

dom

#### Odolné podlahové krytiny

Tieto musia byť pevne spojené s podkladom. Odstráňte zle prilepené krytiny. Odmastite a vyčistite.

#### Keramické dlažby, prírodný kameň, terrazzo, epoxidové a vodou riediteľné polyuretánové potery

Tieto musia byť pevne spojené s podkladom. Obrúste povrch, aby ste odstránili glazúru alebo lesklý povrch. Pred brúsením odstráňte voľné dlaždice alebo kamene.

#### Vinylové krytiny obsahujúce azbest

Tieto musia byť pevne spojené s podkladom. Odstráňte zle prilepené krytiny. Odmastite a vyčistite.

#### Kovy

Odmastite a vyčistite. Mechanicky odstráňte hrdzu.

#### Magnezitové potery

Odmastite a vyčistite.

### MIEŠANIE

Pripravené na použitie, pred použitím premiešajte.

#### Produktový list

Sikafloor®-02 Primer

August 2020, Verzia 04.01

020815120010000043

## APLIKÁCIA

Presne dodržiavať pokyny uvedené v Návode na zabudovanie, v Aplikáčnej príručke alebo v Pracovných inštrukciách, ktoré je potrebné prispôsobiť aktuálnej situácii na stavbe.

Primer nanášať na pripravený podklad valčekom s krátkym vlasom alebo aplikátorom. Zabezpečiť rovnomerné pokrytie podkladu bez pórov. Zabráňte vzniku kaluží.

Pred aplikáciou následného produktu dodržiavať čakací čas / pretierateľnosť.

## ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné zariadenie ihneď po použití očistiť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť iba mechanicky.

## LIMITY

- Ak sa používa na mäkkých starých krytinách, ako je vinyl, linoleum alebo gumové krytiny, vždy používajte vyrovnávaciu stierku na báze sadry
- Magnézitové potery na inej ako minerálnej báze, musia byť pred nanosením stierkovej hmoty a lepidla na dlažby ošetrené základným náterom na báze epoxidovej živice a úplne presypané v peci sušeným kremičitým pieskom.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



**Produktový list**

SikaFloor®-02 Primer

August 2020, Verzia 04.01

020815120010000043

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

SikaFloor-02Primer-sk-SK-(08-2020)-4-1.pdf